

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE


17.09.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 2 年 9 月 1 9 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 2 - 2 7 4 1 2 3  
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 2 7 4 1 2 3]



出 願 人  
Applicant(s): T D K 株式会社


BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 1 0 月 2 3 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P0004466

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G03F 7/00  
G11B 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号  
ティーディーケー株式会社内

【氏名】 米山 健司

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号  
ティーディーケー株式会社内

【氏名】 田中 和志

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号  
ティーディーケー株式会社内

【氏名】 林田 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号  
ティーディーケー株式会社内

【氏名】 宇佐美 守

【特許出願人】

【識別番号】 000003067

【氏名又は名称】 ティーディーケー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100107272

【弁理士】

【氏名又は名称】 田村 敬二郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100109140

【弁理士】

【氏名又は名称】 小林 研一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 052526

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ディスク状記録媒体の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ディスク状基板上に設けられた記録層の上に樹脂を主成分とする層を有するディスク状記録媒体を製造する方法であって、加速電圧が 20 以上 100 kV 以下の電子線を前記樹脂を主成分とする層に照射することにより少なくとも前記樹脂を主成分とする層の表面を硬化することを特徴とするディスク状記録媒体の製造方法。

【請求項 2】 前記樹脂を主成分とする層の上に形成された表面層を硬化することを特徴とする請求項 1 に記載のディスク状記録媒体の製造方法。

【請求項 3】 前記表面層が潤滑層であることを特徴とする請求項 2 に記載のディスク状記録媒体の製造方法。

【請求項 4】 前記ディスク状基板を回転しながら前記電子線を照射することを特徴とする請求項 1, 2 または 3 に記載のディスク状記録媒体の製造方法。

【請求項 5】 前記ディスク状基板を電子線遮蔽容器内に回転可能に收容し、前記遮蔽容器内に不活性ガスを導入することで不活性ガス雰囲気置換することを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のディスク状記録媒体の製造方法。

【請求項 6】 前記遮蔽容器内の酸素濃度を測定しながら前記不活性ガスを導入することを特徴とする請求項 5 に記載のディスク状記録媒体の製造方法。

【請求項 7】 前記不活性ガスをガス導入口からガス排出口に向けて、電子線を照射する電子線照射部の照射窓の近傍を通して流すことにより前記照射窓の近傍を冷却することを特徴とする請求項 5 または 6 に記載のディスク状記録媒体の製造方法。

【請求項 8】 前記樹脂を主成分とする層の厚さを考慮し、前記加速電圧を設定することを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載のディスク状記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

**【発明の属する技術分野】**

本発明は、光ディスク等のディスク状記録媒体の製造方法に関する。

**【0002】****【従来の技術】**

従来、光情報記録媒体としてCD（コンパクトディスク）やDVD（デジタルバーサタイルディスク）等の光ディスクが実用化されているが、最近、発振波長が400nm程度の青紫色半導体レーザの開発が進んでおり、かかる青紫色半導体レーザを用いてDVDよりも高密度記録の可能な高密度DVD等の次世代の高密度光ディスクの開発が行われている。

**【0003】**

かかる次世代の高密度光ディスクの現在考えられている層構成の一例として、ポリカーボネート等の樹脂材料からなる基材の上に、情報記録のための記録層と、記録・再生のためのレーザ光が記録層に入射するように透過する光透過層と、光ピックアップ側の部材との接触を考慮した潤滑層とを積層した高密度光ディスクが考えられる。

**【0004】**

これらの光透過層及び潤滑層は、それらの形成時に硬化のために塗布後に紫外線が照射されるが、特に潤滑層をラジカル重合性二重結合を有するシリコン化合物及びフッ素化合物等の材料から数十nmの厚みに形成する場合に、酸素の存在によるラジカル反応阻害により紫外線照射では硬化が困難となる。また、反応開始剤を添加すると潤滑層としての特性が劣る場合があり、このような場合、反応開始剤を添加しないと、やはり紫外線照射では硬化が困難であり、十分な品質の潤滑層をその下の光透過層と密着性よく形成することができない。

**【0005】****【特許文献1】**

特開平4-019839号公報

**【0006】****【特許文献2】**

特開平11-162015号公報

## 【0007】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上述のような従来技術の問題に鑑み、紫外線照射では硬化が困難である材料からなる表面層及び／又はその下の光透過層等の樹脂層の少なくとも一部を容易に硬化するために電子線を用いることを提案するが、この場合、電子線のエネルギーが大きくなると、樹脂層の下に存在する記録層に悪影響を及ぼすことが考えられるので、紫外線では硬化し難い材料の表面層をも容易に硬化できかつ電子線照射をしても記録層には影響を及ぼさずに歩留まりよく製造できるディスク状記録媒体の製造方法を提供することを目的とする。

## 【0008】

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明によるディスク状記録媒体の製造方法は、ディスク状基板上に設けられた記録層の上に樹脂を主成分とする層を有するディスク状記録媒体を製造する方法であって、加速電圧が20以上100kV以下の電子線を前記樹脂を主成分とする層に照射することにより少なくとも前記樹脂を主成分とする層の表面を硬化することを特徴とする。

## 【0009】

このディスク状記録媒体の製造方法によれば、樹脂を主成分とする層に紫外線よりも大きなエネルギーを有する電子線を照射するので、紫外線照射では硬化が困難である樹脂を主成分とする層でも容易に硬化できるとともに、電子線の加速電圧が100kV以下であるので、硬化対象の樹脂を主成分とする層の下方にある記録層には悪影響を及ぼさない。従って、紫外線照射では硬化が困難な樹脂を主成分とする層（以下、単に「樹脂層」と記す場合がある。）をも効率よく硬化できるので生産性が向上し、かつ記録層には悪影響がないので歩留まりよくディスク状記録媒体を製造できる。

## 【0010】

なお、光透過層は主成分として樹脂が用いられ、本発明における樹脂層に相当する。また、潤滑層は本発明における表面層の定義に含まれる一形態である。

## 【0011】

また、前記樹脂を主成分とする層の上に形成された表面層を硬化するようにもできる。即ち、表面層の下に樹脂を主成分とする層が未硬化で形成されていた場合に、この樹脂を主成分とする層の一部をも電子線照射で同時に硬化できるので、両層間の密着性が向上する。

#### 【0012】

なお、表面層は、樹脂を主成分とする層と異なる材料、例えば潤滑層形成材料や撥水性、撥油性の材料から形成されていてもよく、また、単数層でも複数層でもよい。また、樹脂を主成分とする層は複数の層から形成されていてもよく、例えば樹脂を主成分とする層の表面側にハードコート層を設けてもよく、これらを合わせて樹脂を主成分とする層とする。

#### 【0013】

また、前記表面層が潤滑層であることが好ましく、潤滑層が紫外線照射では硬化が困難である材料からなる場合でも、電子線照射により容易に硬化できる。

#### 【0014】

また、前記ディスク状基板を回転しながら前記電子線を照射することで、樹脂を主成分とする層や表面層に均一かつ効率的に電子線を照射できる。

#### 【0015】

また、前記ディスク状基板を電子線遮蔽容器内に回転可能に收容し、前記遮蔽容器内に不活性ガスを導入することで容器内を不活性ガス雰囲気置換することが好ましい。また、前記遮蔽容器内を減圧してから不活性ガスを導入してもよい。これにより容器内を簡単かつ効率的に不活性ガスの雰囲気にする。

#### 【0016】

また、前記遮蔽容器内の酸素濃度を測定しながら前記不活性ガスを導入することが好ましく、また、前記不活性ガスをガス導入口からガス排出口に向けて、電子線を照射する電子線照射部の照射窓の近傍を通して流すことにより前記照射窓の近傍を冷却することが好ましい。なお、照射窓の近傍に設けた温度センサによる測定温度に基づいて前記不活性ガスの流量を調整することで冷却温度を制御することが好ましい。

#### 【0017】

また、前記樹脂を主成分とする層及び表面層の厚さを考慮し、前記加速電圧を設定することが好ましく、記録層に電子線が到達せずに悪影響を与えない加速電圧を選択し設定する。なお、電子線を照射する電子線照射部の照射窓と樹脂層の表面との距離は10乃至30mmが好ましい。

#### 【0018】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明による実施の形態によるディスク状記録媒体の製造方法に用いることのできる電子線照射装置について図1を参照して説明する。図1はかかる電子線照射装置を概略的に示す側面図である。

#### 【0019】

図1に示すように、電子線照射装置1は、ディスク状媒体2を回転可能に収容し電子線を遮蔽するためにステンレス鋼から構成された遮蔽容器10と、ディスク状記録媒体2の中心孔に係合部4に係合することで保持したディスク状媒体2を回転軸3を介して回転駆動するモータ17と、ディスク状媒体2に対し半径方向に低加速電圧の電子線を照射面11aから照射する電子線照射部11と、電子線照射部11に電圧を印加し電流を流すための電源12と、照射面11aの近傍に配置された温度センサ24と、温度センサ24と接続されて照射面11aの近傍の温度を測定する温度測定装置13と、を備える。

#### 【0020】

また、電子線照射装置1は、遮蔽容器10内の密閉空間の酸素濃度を測定する酸素濃度計16と、遮蔽容器10内を窒素ガス雰囲気置換するために窒素ガスを供給する窒素ガス源14と、窒素ガス源14から窒素ガスがガス導入口25から導入され照射面11aの近傍を通りガス排出口26から排出するように流れるときのガス流量を制御可能なガス流量制御バルブ15と、を備える。また、遮蔽容器10内をバルブ19を介して排気し減圧する真空装置18が設けられる場合がある。

#### 【0021】

電子線照射装置1は、更に、ディスク状記録媒体2よりも直径が大きくディスク状記録媒体2と電子線照射部11の照射面11aとの間に配置された開口付き



円板 21 と、円板 21 と照射面 11a との間に配置されたシャッタ部材 22 とシャッタ部材 22 とを駆動するスライダ 23 とを有するシャッタ駆動機構 20 と、を備える。

#### 【0022】

また、シャッタ部材 22 は、スライダ 23 により駆動され、円板 21 の開口 21a を開閉し、閉位置で電子線照射部 11 からの電子線を遮り、開位置で電子線を通過させ、ディスク状記録媒体 2 の半径方向領域に電子線が照射される。

#### 【0023】

また、電子線照射部 11 は、円柱状の電子線照射管を備え、電子線照射管には電源 12 から電圧が印加され、その加速電圧が 20 以上 100 kV である電子線が照射面 11a からディスク状記録媒体 2 の半径方向領域に照射される。

#### 【0024】

以上のような図 1 の電子線照射装置 1 の動作を説明する。まず、未硬化の樹脂を主成分とする層が表面に形成されたディスク状媒体 2 の中心孔に係合部 4 を係合させることで保持し、遮蔽容器 10 を密閉する。次に、必要に応じて設けられている場合には真空装置 18 が作動し遮蔽容器 10 内を減圧してから、窒素ガスを窒素ガス源 14 から流量制御バルブ 15 を介して遮蔽容器 10 内に導入する。これにより、遮蔽容器 10 内を窒素雰囲気中に容易に置換することができる。

#### 【0025】

そして、酸素濃度計 16 で遮蔽容器 10 内が所定の酸素濃度まで低下したことを検知し、モータ 17 を駆動することでディスク状媒体 2 を所定の回転速度で回転させる一方、電源 12 から電子線照射部 11 に電圧を印加し、電子線を発生させる。次に、閉位置にあるシャッタ部材 22 をシャッタ駆動機構 20 を作動しスライダ 23 を駆動することで開位置にすることで、電子線を回転しているディスク状媒体 2 の半径方向領域の表面に照射する。

#### 【0026】

このように回転しているディスク状媒体 2 の半径方向に電子線を照射するので、ディスク状媒体 2 の被照射面の全面に照射できる。そして、ディスク状媒体 2 に電子線を所定時間だけ照射してから、同様にシャッタ駆動機構 20 を作動しシ

シャッタ部材 22 を閉位置にすることで、そのディスク状記録媒体 2 に対する電子線照射を終了する。

#### 【0027】

また、上述の電子線照射部 11 から電子線が発生している間、窒素ガス源 14 からの窒素ガスがガス導入口 25 から照射面 11a の近傍を通りガス排出口 26 へと流れるようにすることで、電子線発生時に温度上昇する照射面 11a を冷却でき、またシャッタ部材 22 も冷却できる。また、照射面 11a 近傍の温度を温度センサ 24 と温度測定装置 13 とで測定し、その測定温度に基づいて窒素ガスの流量をガス流量制御バルブ 15 で制御する。これにより、照射面 11a 近傍の温度を一定温度以下に制御できる。

#### 【0028】

以上のように、図 1 の電子線照射装置により、回転中のディスク状媒体 2 の表面に対し電子線を照射するので、ディスク状媒体 2 の表面に紫外線よりも大きなエネルギーを有する電子線を効率よく照射することができる。このため、紫外線照射では硬化が困難である樹脂を主成分とする層をも容易に硬化できる。

#### 【0029】

また、加速電圧が 100 kV 以下の電子線を照射するので、ディスク状媒体 2 の表面から薄い範囲内の樹脂を主成分とする層に効率よく電子線エネルギーを与え、その下方に存在する記録層に電子線による影響を与えず、ディスク状媒体の歩留まりが向上する。また、加速電圧が 20 kV 未満では電子線がディスク状媒体の表面に到達するのが困難になる。

#### 【0030】

例えば、電子線照射装置 1 の電子線照射部 11 を構成する低加速電圧の電子線照射のための電子線照射管は、ウシオ電機（株）から市販されており、例えば、加速電圧 50 kV、管電流 0.6 mA / 本の条件で樹脂層を瞬時に効率的に硬化させることができる。

#### 【0031】

なお、電子線照射管の照射窓を構成する窓材としては厚さ 3  $\mu$ m 程度のシリコン薄膜が好ましく、従来の照射窓では取り出すことのできない 100 kV 以下の

低い加速電圧で加速された電子線を取り出すことができる。また、上述の「半径方向」とは、ディスク状媒体の回転中心から放射状に延びる方向及びディスク状媒体の回転中心から偏心した点からディスク状媒体の外周に延びる方向を意味する。

#### 【0032】

##### 【実施例】

次に、本発明を実施例により更に詳しく説明するが、本発明は、これに限定されるものではない。

#### 【0033】

以下の手順で、ディスク状記録媒体として図2のような層構成の光記録ディスクのサンプルを作製した。即ち、情報記録のためにグループを形成したディスク状支持基体50（ポリカーボネート製、直径120mm、厚さ1.1mm）の表面に、 $\text{Al}_{98}\text{Pd}_1\text{Cu}_1$ （原子比）からなる反射層51をスパッタリング法により形成した。グループ記録方式における記録トラック・ピッチは $0.32\mu\text{m}$ とした。

#### 【0034】

次いで、反射層51の表面に、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ からなるターゲットを用いてスパッタリング法により厚さ20nmの第2誘電体層52を形成した。

#### 【0035】

次いで、第2誘電体層52の表面に、相変化材料からなる合金ターゲットを用い、スパッタリング法により厚さ12nmの記録層53を形成した。この記録層53の組成（原子比）は、 $\text{Sb}_{74}\text{Te}_{18}(\text{Ge}_7\text{In}_1)$ とした。次いで、この記録層53の表面に、 $\text{ZnS}$ （80モル%）— $\text{SiO}_2$ （20モル%）からなるターゲットを用いてスパッタリング法により厚さ130nmの第1誘電体層54を形成した。以上の層51、52、53、54を合わせて以下、記録膜とも記す。

#### 【0036】

次いで、第1誘電体層54の表面に、以下の組成の紫外線硬化型樹脂をスピンコート法により塗布し、紫外線を照射することにより厚さ $97\mu\text{m}$ の光透過層5

5を形成した。

【0037】

・ウレタンアクリレートオリゴマー(三菱レーヨン(株)製、ダイヤビームUK6035)・・・50重量部

【0038】

・イソシアヌル酸EO変性トリアクリレート(東亜合成(株)製、アロニックスM315)・・・10重量部

【0039】

・イソシアヌル酸EO変性ジアクリレート(東亜合成(株)製、アロニックスM215)・・・5重量部

【0040】

・テトラヒドロフルフリルアクリレート・・・25重量部

【0041】

・光重合開始剤(1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン)・・・3重量部

【0042】

更に、光透過層55の上に紫外線/電子線硬化型ハードコート剤(JSR社製、デソライトZ7503)をスピンコート法により塗布した後、大気中60℃で3分間加熱することにより被膜内部の希釈溶剤を除去し、厚さ3μmの未硬化のハードコート層56を形成した。

【0043】

次いで、厚さ数十nmを目標として、パーフルオロポリエーテルジアクリレート(アウジモント社製Fomblin Z DOLのアクリル変性品、分子量約2000)の0.5%(質量百分率)フロリナートFC-77(住友スリーエム社製)溶液を上記未硬化ハードコート上にスピンコート法によって塗布し、これを50℃で3分間乾燥し、未硬化の表面層57を形成した。

【0044】

その後、図2のような未硬化の表面層57を形成したディスク状基板を図1のようにして回転させながら、下記の表1に示すように50乃至200kVの範囲

で電子線の加速電圧を変えて、窒素気流下、酸素濃度 200 ppm 以下で照射線量 10 Mrad の電子線を照射することにより、ハードコート層 56 と表面層 57 とを同時に硬化させ、光記録ディスクのサンプルを得た。

#### 【0045】

上述のようにして得られた光記録ディスクのサンプルの外観を観察したところ、照射した電子線の加速電圧の大きさによって、記録膜が一部浮き上がったように観察されたものが見られた。表 1 に結果を示す。

#### 【0046】

【表 1】

加速電圧(kV)	50	100	120	150	200
記録膜破損(*)	0	0	3	5	5

(\*) 5枚中、記録膜破損が観察された枚数

#### 【0047】

表 1 のように、加速電圧 100 kV までは記録膜の破損が起きないのに対して、120 kV では一部のサンプルに記録膜の破損が観察され、150 kV 以上ではすべてのサンプルに観察された。これは 100 kV までは電子線が約 100  $\mu$ m の樹脂層 58 (層 55, 56, 57 により記録膜上に形成された) を透過せずに記録膜に達しないのに対して、100 kV を越える加速電圧では記録膜に達したために、記録膜の破損が起こったものと考えられる。

#### 【0048】

以上のように本発明を実施の形態及び実施例により説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で各種の変形が可能である。例えば、本実施の形態による製造方法で製造できるディスク状記録媒体は、各種の光ディスク等の光情報記録媒体であってよいことは勿論である。このため、光情報記録媒体の種類に応じて最外面から記録層までの厚さを考慮し 100 kV 以下の適当な加速電圧を設定することが好ましい。

## 【0049】

また、電子線照射装置 1 の容器内雰囲気を置換するガスとしては窒素ガスに限定されず、アルゴンガスやヘリウムガスやCO<sub>2</sub>等の不活性ガスであってもよく、また、これらの2種またはそれ以上の混合ガスであってもよい。

## 【0050】

## 【発明の効果】

本発明のディスク状記録媒体の製造方法によれば、紫外線照射では硬化が困難である材料からなる表面層及び／又はその下の樹脂層の少なくとも一部を容易に硬化できかつ電子線照射をしても記録層には影響を及ぼさずにディスク状記録媒体を歩留まりよく製造できる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図1】

本実施の形態によるディスク状記録媒体の製造方法に用いることのできる電子線照射装置を概略的に示す側断面図である。

## 【図2】

本実施例で作製した光記録ディスクの概略的な側断面図である。


## 【符号の説明】

- 1・・・電子線照射装置
- 2・・・ディスク状媒体
- 10・・・遮蔽容器
- 11・・・電子線照射部
- 11a・・・照射窓
- 12・・・電源
- 53・・・記録層
- 56・・・ハードコート層（樹脂層の一部）
- 57・・・表面層（潤滑層）


【書類名】

図面

【図 1】



【図 2】





**【書類名】 要約書****【要約】**

**【課題】** 紫外線照射では硬化が困難である樹脂材料による樹脂層を容易に硬化するために電子線を用い、電子線照射をしても記録層には影響を及ぼさずに歩留まりよく製造できるディスク状記録媒体の製造方法を提供する。

**【解決手段】** このディスク状記録媒体の製造方法は、ディスク状基板 2 上に設けられた記録層の上に樹脂を主成分とする層を有するディスク状記録媒体を製造する方法であって、加速電圧が 20 以上 100 kV 以下の電子線を樹脂を主成分とする層に照射することにより少なくとも樹脂を主成分とする層の表面を硬化する。

**【選択図】** 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 7 4 1 2 3
受付番号	5 0 2 0 1 4 0 6 5 7 3
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0 0 9 0
作成日	平成 1 4 年 1 0 月 3 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成14年 9月19日
-------	-------------

特願 2002-274123

出願人履歴情報

識別番号

[000003067]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名

ティーディーケイ株式会社

2. 変更年月日

2003年 6月27日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名

TDK株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**